

Tecnicuarz

Duratone

TEXTURIZADO



TECNI CUARZ
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS



TECNI CUARZ
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

HECHO EN VENEZUELA POR

TECNI CUARZ, C.A.

Planta: Carretera Nacional Río Chico - El Guapo, Km. 8, Estado Miranda

Teléfono: (0234) 514.5111 • Telefax: (0234) 872.43.76 / 46.07

E-Mail: tecnicuarzca@cantv.net

Descripción y Composición:

Duratone® / Rulado, es un revestimiento mural para exteriores e interiores compuesto por una mezcla plástica constituida por resinas acrílicas con polímeros en dispersión, cuarzo y varios aditivos considerado lo mejor dentro de la química moderna

Propiedades:

Es estable a la agresión de los ácidos y a los básicos. Se lava fácilmente con detergentes normales después de estar completamente seco (20 a 30 días). Se adhiere perfectamente a la mayoría de las superficies. Permite la ósmosis porque la pared puede respirar del interior al exterior y al mismo tiempo es hidro-repelente; este tipo de revestimiento conserva siempre cierta elasticidad por este motivo resiste presiones mecánicas y golpes. Ofrece muchas posibilidades de aplicación, resiste cualquier tipo de clima, en particular las zonas con mucha humedad y salitre.

Usos:

Duratone® / Rulado, es un revestimiento para ser utilizado en interiores o exteriores, en superficies de: friso seco, ladrillos, cemento, madera, hierro, laminas de acero, vidrio, aluminio, paneles de cartón piedra, yeso, fibrocemento, anime, paredes con friso liso, rústico, concreto, mampostería, en superficies de asbesto, acero, etc.

Aplicación:

La aplicación puede hacerse fácilmente por cualquier persona utilizando un rodillo de nylon o un rodillo de esponja para expandir el producto y obtener la textura deseada. Debe utilizarse el fondo Duratone como base y una vez seco se aplica al Duratone® / Rulado

Recomendaciones:

Se recomienda limpiar y preparar bien la superficie antes de su aplicación, en frisos nuevos, se aconseja un friso estable de una mezcla dosificada correctamente de arena, cal y cemento. De manera de minimizar las posibilidades que la superficie se espolvoree, escarche o agriete. En frisos existentes y tratados con pintura de caucho (tradicional) en buen estado, se aconseja lijar, cepillar y lavarlo hasta remover la pintura. Para superficies pintadas con cal o asbestina, se recomienda eliminarla. En frisos escasos de cemento, se aconseja reparar usando COLBRILL® en la mezcla del mortero para aumentar su resistencia.

Características:

Acabado: Película texturizada rugoso mate.
Rendimiento: Varía dependiendo del tipo de acabado. Rústico 15-16 m²/paila; semi-rústico 18-20 m²/paila; sutil 23-30 m²/paila y liso 50-60 m²/paila.

Almacenamiento:

Dos años en su envase sellado original. No almacenar a más de 30° C ni exponer directamente a los rayos solares.